

POLYFLAX

- Strukturoitu luonnon pellavanäköinen polyesteri kangas
- Oeko-Tex® Standard 100 Sertifioitu, ei sisällä haitallisia aineita
- Pestävä 72° asti

SOVELLUKSET



KANGAS TIEDOT

	Läpikuultava
	Polyesteri
	100 g/m ²
	0.47 mm
	325 cm
	330 cm

PESUOHJEET



TEKNISET OMINAISUUDET

	5
	Palosuojattu
	Soveltuu kosteisiin tiloihin
	Sopii Wave:lle
	Oeko-Tex
	Erikoisvärit 120 m

PALOTURVALLISUUSLUOKITUS

Class 1 (EN 13773)
Class 1 (UNI 8456)
Type B (BS 5867-2)



Polyflax

OPTISET JA AURINKOKERTOIMET ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Väri	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
100	59.9	58.7	37.4	3.9	34.9	0.73	0.52
120	54.2	56.0	36.5	7.5	46.9	0.73	0.53
160	39.7	48.8	30.5	20.7	38.6	0.76	0.55
220	53.1	56.0	35.9	8.1	48.0	0.73	0.53
240	44.7	51.5	33.5	15.0	43.4	0.75	0.54
740	35.2	47.5	25.8	26.7	39.1	0.79	0.57
760	31.8	46.1	24.9	29.0	37.9	0.80	0.57
940	28.7	39.3	30.9	29.8	26.3	0.75	0.54

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

T_{UV} UV transmission

g_{tot} Total g-value


T_S Solar transmission

A_S Solar absorption


F_C Shading factor

$F_C + g_{tot}$: Lasin avulla laskettu arvo: 0.72 / $U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1


Polyflax




100




120




160




220




240



740



760



940

Näytetyt värit eivät ole sitovia