

TRISCREEN 1%, 3%, 5%

- Screen kangas korkealuokkaisilla ominaisuuksilla minimoida valon heijastusta
- Valikoimassa 3 eri peittävyyttä
- Valkoisella taustalla optimoidakseen julkisivun yhtenäisyyttä sekä valon- ja lämmön heijastusta
- Vähäpäästöisten tuotteiden Greenguard® Sertifikaatti

SOVELLUKSET



Ei sovellu: SG 4905,
SG 4900, SG 4907

KANGAS TIEDOT

	1%	3%	5%
	Puolipimentävä		
	64% PVC, 36% lasikuitu		
	460 g/m ²	450 g/m ²	430 g/m ²
	0.64 mm	0.63 mm	0.63 mm
	245 cm		
	250 cm		

PESUOHJEET



TEKNISET OMINAISUUDET

	7-8
	Palosuojattu
	Optimoitu työasemille
	Erilaiset avoimuustekijät
	Alhainen lämmönläpäisevyys
	Soveltuu kosteisiin tiloihin
	Digitaalinen tulostus
	Greenguard
	Erikoisvärit 10'000 m
	Hitsattavat

PALOTURVALLISUUSLUOKITUS

Class 1 (BS 476)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)



Lisätietoja
silentgliss.com



Triscreen 1%, 3%, 5%
OPTISET JA AURINKOKERTOIMET ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Triscreen 1%							
Väri	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
009	20.4	20.0	70.0	10.0	0.02	0.49	0.35
064	16.8	19.0	64.0	17.0	0.02	0.53	0.38
065	7.2	10.0	54.0	36.0	0.02	0.58	0.42
076	4.8	5.0	49.0	46.0	0.01	0.61	0.44
077	5.4	6.0	50.0	44.0	0.02	0.61	0.44
094	13.0	14.0	60.0	26.0	0.01	0.56	0.40

Triscreen 3%							
Väri	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
009	24.5	24.0	67.0	9.0	0.04	0.52	0.37
064	20.7	23.0	63.0	14.0	0.03	0.54	0.39
065	11.2	14.0	54.0	32.0	0.03	0.59	0.43
076	9.1	9.0	49.0	42.0	0.04	0.63	0.45
077	8.9	9.0	50.0	41.0	0.03	0.62	0.45
094	15.4	17.0	61.0	22.0	0.04	0.55	0.40

Triscreen 5%							
Väri	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
009	26.2	26.0	66.0	8.0	0.06	0.52	0.38
064	23.2	25.0	61.0	14.0	0.04	0.56	0.40
065	13.9	17.0	53.0	30.0	0.05	0.60	0.43
076	12.0	12.0	42.0	46.0	0.05	0.68	0.49
077	11.8	12.0	50.0	38.0	0.05	0.62	0.45
094	18.6	20.0	57.0	23.0	0.05	0.58	0.41

 T_V Visible light transmission

 R_S Solar reflectance

 T_{UV} UV transmission

 g_{tot} Total g-value

 T_S Solar transmission

 A_S Solar absorption

 F_C Shading factor

 $F_C + g_{tot}$: Lasin avulla laskettu arvo: 0.72 / $U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Triscreen 1%, 3%, 5%

Näytetyt värit eivät ole sitovia