

REFLEX

- Trevira CS kangas alumiinitaustalla. Korkea häikäisy ominaisuus
- Korkealuokkainen kangas verhoille ja kaihtimille
- Oeko-Tex® Standard 100 Sertifioitu, ei sisällä haitallisia aineita

SOVELLUKSET



KANGAS TIEDOT

jäykkä	pehmeä	
	Puolipimentävä	
	Polyesteri Trevira CS, alumiinitaustainen	
	170 g/m ²	190 g/m ²
	0.36 mm	0.50 mm
	235 cm	
		240 cm
	8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm	

PESUOHJEET



TEKNISET OMINAISUUDET

jäykkä	pehmeä	
	5-6	
	Alpha-w = 0.25	
	Palosuojattu	
	Optimoitu työasemille	
	Alhainen lämmönläpäisevyys	
	Digitaalinen tulostus	
		Sopii Wave:lle
	Oeko-Tex	
	Erikoisvärit 500 m	



Reflex

OPTISET JA AURINKOKERTOIMET ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

jäykkä							
Väri	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
111	11.0	11.0	50.0	39.0	11.0	0.61	0.44
116	6.0	8.0	50.0	42.0	6.0	0.62	0.43
119	7.0	9.0	49.0	42.0	7.0	0.61	0.44
911	3.0	6.0	48.0	46.0	4.0	0.62	0.44

pehmeä							
Väri	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
111	12.0	11.0	41.0	48.0	12.0	0.68	0.47
116	7.0	9.0	38.0	53.0	7.0	0.69	0.49
119	6.0	8.0	39.0	53.0	6.0	0.69	0.48
911	5.0	7.0	40.0	53.0	5.0	0.67	0.47

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

T_{UV} UV transmission

g_{tot} Total g-value

T_S Solar transmission


A_S Solar absorption

F_C Shading factor


$F_C + g_{tot}$: Lasin avulla laskettu arvo: 0.72 / $U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1



111



116



119



911

Näytetyt värit eivät ole sitovia